




FICHE TECHNIQUE D'APPLICATION



1000 ml + 150 ml
+ 700 ml



14 - 17" FORD 4
à 20 °C
pot life : 4 heures



1.1-1.3 mm 3.5 Atm
2 passes croisées



A 20 °C: 5 à 10 minutes dessolvation
A 60 °C: 30' – 60' minutes
Sec au toucher : 30 – 40 minutes
Séchage complet : 24 à 36 heures

20023

Description

Primaire acrylique deux composant

Support

Est utilisé comme primaire pour le vernissage de pièces en matières plastiques

Excellente adhérence sur le gylamide et acétate (passage au tonneau, ponçages dégraissage, dépoussiérage ...)

Il est possible d'utiliser le 20023 en sous couche et de le mélanger avec :

- Colorant 50100/M (15 % maximum)
- Pate pigmentaire série 406..... (20 % maximum)

Il est possible de revernir le 20023 avec nos vernis 20076/43/C soft 40021

Propriétés physiques

Densité (NFT 30-020) : $0,99 \pm 0,02$

Résistivité : /

Viscosité (NFT 30-070) : $18'' \pm 5$ coupe AFNOR 4 à 23°C

Extrait sec : $35.5\% \pm 0,02$

Teinte : INCOLORE

Revernissable : après 15 minutes ambiante ou 30 minutes entre 50 et 60°C

Propriétés Mécaniques

Quadrillage (NFT 30-038) : Cotation 0

Matériel d'application

Pistolet manuel ou automatique

| <u>Préparation du produit</u> | Parties en poids | Référence |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| Vernis : | 100 | 20023 |
| Diluant : | 70-80 | 271 |
| Catalyseur : | 15 | 20102 |

Nota : dans des cas particulier il est possible d'ajouter 5 à 10 % de retardateur 10304/R pour éliminer les défauts d'aspect de peau d'orange de bulles.....

Stockage

20023 : 12 mois en emballage d'origine fermé

20102 : 6 mois en emballage d'origine fermé

Les informations techniques contenues dans ces notes représentent nos meilleures expériences en la matière. Il est bien entendu que l'usage qui sera fait de ces informations ne peut en aucune manière être la source d'une responsabilité de notre part. Notre seul but est de documenter rapidement l'utilisateur sur les diverses possibilités d'application de nos produits, étant entendu qu'il appartient à ce dernier d'adapter nos informations aux conditions particulières de leur utilisation et des caractéristiques d'autres produits auxquels ils peuvent être associés.